

| Продукт | Удельный вес, кг/л | Температура вспышки, °C | Описание продукта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| THR100  | 0.85               | 25                      | Разбавитель для ЛКМ. Используется в качестве разбавителя для эпоксидных, цинкнаполненных, универсальных эпоксидных и других аналогичных продуктов. Рекомендуемые варианты использования указаны в информационном листке (TDS). Также можно использовать в качестве очистителя для окрасочного аппарата и инструментов до и после окраски.                                            |
| THR200  | 0.86               | 26                      | Разбавитель для ЛКМ. Используется в качестве разбавителя для виниловых, алкидных грунтов, противообрастающих, акриловых продуктов. Рекомендуемые варианты использования указаны в информационном листке (TDS). Также можно использовать в качестве очистителя для окрасочного аппарата и инструментов до и после окраски.                                                            |
| THR300  | 0.79               | 10                      | Разбавитель для ЛКМ. Используется в качестве разбавителя для неорганических цинксиликатных межоперационных грунтовок (shopprimer). Рекомендуемые варианты использования указаны в информационном листке (TDS). Также можно использовать в качестве очистителя для окрасочного аппарата и инструментов до и после окраски.                                                            |
| THR400  | 0.88               | 25                      | Разбавитель для ЛКМ. Используется в качестве разбавителя для неорганических цинксиликатных грунтовок и неорганических цинксиликатных покрытий для резервуаров. Рекомендуемые варианты использования указаны в информационном листке (TDS). Также можно использовать в качестве очистителя для окрасочного аппарата и инструментов до и после окраски.                                |
| THR500  | 0.91               | 30                      | Разбавитель для ЛКМ. Используется в качестве разбавителя для полиуретановых покрытий. Рекомендуемые варианты использования указаны в информационном листке (TDS). Также можно использовать в качестве очистителя для окрасочного аппарата и инструментов до и после окраски.                                                                                                         |
| THR600  | 0.78               | 38                      | Разбавитель для ЛКМ. Используется в качестве разбавителя для алкидных грунтовок на основе фосфата цинка, высокотемпературных покрытий на масляной основе, а также алкидных финишных покрытий. Рекомендуемые варианты использования указаны в информационном листке (TDS). Также можно использовать в качестве очистителя для окрасочного аппарата и инструментов до и после окраски. |
| THR700  | 0.88               | 25                      | Разбавитель для ЛКМ. Используется в качестве разбавителя для эпоксидно-фенольных покрытий резервуаров. Рекомендуемые варианты использования                                                                                                                                                                                                                                          |

|  |  |  |                                                                                                                                                   |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | указаны в информационном листке (TDS). Также можно использовать в качестве очистителя для окрасочного аппарата и инструментов до и после окраски. |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **Стандартная упаковка**

18-литровая упаковочная единица: 18 литров продукта в 20-литровом контейнере.

#### **Хранение**

Продукт должен храниться в соответствии с национальными правилами. Контейнеры с материалом хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте вдали от источников тепла и воспламенения.

Срок хранения при температуре 23<sup>0</sup> C: 36 месяцев.

#### **Охрана труда и техника безопасности**

Перед применением этого продукта получите и изучите паспорт безопасности. Соблюдайте указанные в нем предписания по охране труда и технике безопасности. Наносите и применяйте покрытие в соответствии с национальными стандартами и нормативными предписаниями по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды.

#### **Примечание**

Информация, приведенная в настоящем документе, не является исчерпывающей и предназначена исключительно для ознакомления. Компания оставляет за собой право вносить изменения в настоящий документ в связи с накопленным опытом и нашей политикой непрерывного совершенствования. Перед применением продукции свяжитесь с нами и запросите актуальную версию настоящего документа.